

Code No. 03-1612

## 製品規格書

### キトサン10

和光一級

試験項目	規格値
外観	試験適合
粘度(5g/l, 20℃)(乾燥後)	20mPa·s以下
希酢酸溶状	試験適合
乾燥減量(105℃)	10.0%以下
pH(10g/l水浸液, 25℃)	8.0~10.0
脱アセチル化率(乾燥後)	80.0mol%以上