

Code No. 03-2226

製品規格書

活性白土

試験項目	規格値
外観	白色～うすい褐色、粉末
粒度(106 μm通過分)	80%以上
乾燥減量(110°C)	7.0～15.0%
pH(50g/L水浸液, 25°C)	3.0～6.0