

Code No. 05-0073

## 製品規格書

### エチルセルローズ(約49% エトキシ) 45

試験項目	規格値
外観	白色～わずかにうすい黄色、顆粒
粘度(5%, 25°C)(乾燥後)	45～65mPa・s
乾燥減量(105°C)	2.0%以下
エトキシ基(C <sub>2</sub> H <sub>5</sub> O-)(乾燥物換算)	45～50%