

Code No. 13-0503

製品規格書

メチルセルロース25

化学用

試験項目	規格値
外観	白色～わずかにうすい褐色、粉末
粘度(2%, 20°C)(乾燥物換算)	20～30mPa・s
水溶状	試験適合
乾燥減量(105°C)	5.0%以下
強熱残分	1.0%以下
メトキシ基(CH ₃ O-)(乾燥物換算)	26～33%