

Code No. 13-0608

製品規格書

モレキュラシーブス 4A 1/16

試 験 項 目	規 格 値
外 観	試験適合
径	1.4～2.0mm
強熱減量(650℃)	5.0%以下
吸水量	20.0%以上