

Code No. 13-0609

## 製品規格書

### モレキュラシーブス 3A 1/16

試験項目	規格値
外観	試験適合
径	1.4~2.0mm
強熱減量(650°C)	5.0%以下
吸水量	20.0%以上