

Code No. 13-0866

製品規格書

モレキュラシーブス 5A 1/8

試験項目	規格値
外観	試験適合
径	2.9~3.5mm
強熱減量(650℃)	5.0%以下
吸水量	20.0%以上