

Code No. 16-0311

製品規格書

ポリビニルピロリドンK90

試 験 項 目	規 格 値
外観	白色～わずかにうすい黄色、結晶性粉末～粉末
粘度(50g/l, 20℃)(乾燥物換算)	50～90mPa・s
乾燥減量(105℃)	5.0%以下
重金属(Pbとして)	0.001%以下
ひ素(As ₂ O ₃ として)	2ppm以下
全窒素(N)(乾燥後)	12.0～12.7%