

Code No. 16-0905

製品規格書

ポリエチレングリコール 300

和光一級

試験項目	規格値
外観	無色透明の液体
粘度(25°C)	60~85mPa·s
水分	1.0%以下
pH(50g/l, 25°C)	4.0~7.0
酸(CH ₃ COOHとして)	0.1%以下
平均分子量	260~340