

Code No. 16-0907

製品規格書

ポリエチレングリコール 600

和光一級

試験項目	規格値
外観	試験適合
粘度(25°C)	100~150mPa·s
凝固点	15~25°C
水分	0.3%以下
pH(50g/L, 25°C)	4.0~7.0
酸(CH ₃ COOHとして)	0.1%以下
平均分子量	560~640