

Code No. 16-1128

製品規格書

ポリエチレングリコール 20,000

和光一級

試験項目	規格値
外観	白色のフレーク
粘度(25%, 25°C)	50~200mPa·s
水溶性	試験適合
凝固点	56~63°C
pH(50g/l, 25°C)	4.5~7.5
平均分子量	15000~25000