

Code No. 16-1148

製品規格書

ポリビニルアルコールn=1500～1800

和光一級

試験項目	規格値
外観	試験適合
粘度(4%, 20°C)(乾燥物換算)	25～33mPa·s
水溶状	試験適合
乾燥減量(105°C)	6.0%以下
pH(50g/L, 25°C)	5.0～7.5
けん化度	98.0mol%以上
重合度	実績値集積のうえ、規格化する