

Code No. 16-1761

製品規格書

ポリプロピレングリコール, トリオール型, 700

試験項目	規格値
外観	無色～ほとんど無色、透明の液体
粘度(25°C)	200～300mPa・s
水酸基価	205～245