

Code No. 16-1858

製品規格書

ポリアクリル酸25,000

和光一級

試験項目	規格値
外観	試験適合
粘度(40%, 25℃)	1000~2000mPa·s
乾燥減量(110℃)	5.0%以下