

Code No. 16-1859

## 製品規格書

### ポリアクリル酸250,000

和光一級

試験項目	規格値
外観	試験適合
粘度(10%, 25℃)	400~1000mPa·s
乾燥減量(110℃)	5.5%以下