Code No. 16-2812

製品規格書

2-プロパノール

電子工業用

試　験　項　目	規　格　値
外観	無色澄明の液体
水溶状	試験適合
密度(20℃)	0.784～0.786g/mL
屈折率20℃	1.376～1.378
水分	0.02%以下
不揮発物	1ppm以下
酸(C2H5COOHとして)	5ppm以下
塩基(NaOHとして)	5ppm以下
硫酸着色物質	試験適合
含量(キャピラリーカラムGC)	99.9%以上
塩化物(Cl)	50ppb以下
銀(Ag)	1ppb以下
アルミニウム(Al)	3ppb以下
ひ素(As)	2ppb以下
バリウム(Ba)	1ppb以下
カルシウム(Ca)	1ppb以下
カドミウム(Cd)	1ppb以下
コバルト(Co)	1ppb以下
クロム(Cr)	1ppb以下
銅(Cu)	1ppb以下
鉄(Fe)	1ppb以下
カリウム(K)	1ppb以下
リチウム(Li)	1ppb以下
マグネシウム(Mg)	1ppb以下
マンガン(Mn)	1ppb以下
ナトリウム(Na)	10ppb以下
ニッケル(Ni)	1ppb以下
鉛(Pb)	1ppb以下
ストロンチウム(Sr)	1ppb以下

亜鉛(Zn)	1ppb以下
パーティクル(0.5μm以上)	実績値集積のうえ、規格化する

改訂日: 2018.07.17