

Code No. 19-1952

製品規格書

シリコーン樹脂

局方一般試験法用

試験項目	規格値
性状	無色～淡灰色の粘性の液又はペースト状の物質
屈折率n D25	1.400～1.410
動粘度(25℃)	100～1100mm ² /s
ヘキサン不溶物	2.25g以下
比重d 2020	0.96～1.02

本品は、日本薬局方 一般試験法 試薬・試液のシリコーン樹脂に適合しています。