

Code No. 20-0909

## 製品規格書

### 7,7,8,8-テトラシアノキノジメタン

| 試験項目             | 規格値            |
|------------------|----------------|
| 外観               | 赤みの黄色～黄褐色、結晶   |
| 融点               | 292～295℃       |
| 乾燥減量(シリカゲル上, 減圧) | 実績値集積のうえ、規格化する |
| 含量(HPLC)         | 98.5%以上        |