

Code No. 29-3205

製品規格書

プレセップ(R)-C アルミナ

試料前処理用

試験項目	規格値
外観	試験適合
強熱減量	5.0%以下
充填剤量	実績値集積のうえ、規格化する
耐圧力(1)	試験適合
耐圧力(2)	試験適合
充填剤の漏れ	試験適合
回収率	95~105%
充填状態	試験適合