

Code No. 35-4562

製品規格書

強酸性陽イオン交換樹脂 No.1 (架橋度2%, 50-100メッシュ, H形)

試験項目	規格値
Total volume capacity (H)	0.6eq/L以上
Moisture retention capacity (H)	74~82%
Particle size >840micron	15%以下
Particle size <210micron	15%以下
Whole uncracked beads	90%以上