

Code No. 35-4566

製品規格書

強酸性陽イオン交換樹脂 No.2 (架橋度2%, 100-200メッシュ, H形)

試験項目	規格値
Total exchange capacity (H)	0.6eq/L以上
Water retention capacity (H)	74~82%
Particle size <100micron	15%以下
Particle size 100 to 300micron	70%以上
Particle size >500micron	15%以下