

Code No. 35-4567

## 製品規格書

強酸性陽イオン交換樹脂 No.3 (架橋度4%, 100-200メッシュ, H形)

試験項目	規格値
Total exchange capacity (H)	1.1 eq/L以上
Water retention capacity (H)	64%以上～72%以下
Particle size <88micron	15%以下
Particle size >250micron	15%以下