

Code No. 35-4569

製品規格書

強酸性陽イオン交換樹脂 No.5 (架橋度8%, 100-200メッシュ, H形)

試験項目	規格値
Total volume capacity (H)	1.7eq/L以上
Moisture retention capacity (H)	50～58%
Particle size >250micron	15%以下
Particle size <88micron	15%以下