

Code No. 35-4572

製品規格書

強塩基性陰イオン交換樹脂 No.1 (架橋度2%, 50-100メッシュ, Cl形)

試 験 項 目	規 格 値
Whole uncracked beads	90%以上
Total exchange capacity (Cl)	0.7eq/L以上
Water retention capacity (Cl)	65～75%
Particle size <180micron	10%以下
Particle size >500micron	10%以下