

Code No. 35-4574

製品規格書

強塩基性陰イオン交換樹脂 No.3 (架橋度4%, 50-100メッシュ, Cl形)

試験項目	規格値
Whole uncracked beads	90%以上
Total exchange capacity (Cl)	1.0eq/L以上
Water retention capacity (Cl)	50%以上
Particle size <180micron	15%以下
Particle size >500micron	15%以下