

Code No. 35-4578

## 製品規格書

強塩基性陰イオン交換樹脂 No.7 (架橋度8%, 200-400メッシュ, Cl形)

試験項目	規格値
Total volume capacity (Cl)	1.2eq/L以上
Moisture retention capacity (Cl)	39~45%
Particle size >150micron	15%以下
Particle size <44micron	15%以下